

TESNIACA DOSKA NA VŠEOBECNÉ
POUŽITIE 7993 — SBR

65 +/- 5 **Sh A** 4 **MPa** 1,47 **g/cm³** 200 **%** -25 - +80 **°C** 1-15 **mm**
 TVRDOSŤ PEVNOSŤ V ŤAHU HUSTOTA ŤAŽNOSŤ TEPLOTNÝ ROZSAH HRÚBKA

Tesniaca doska určená na všeobecné použitie bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR v čiernej farbe. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči vplyvom počasia NIE
 Odolnosť voči ozónu NIE
 Odolnosť voči UV žiareniu NIE
 Odolnosť voči zásadám NIE
 Odolnosť voči kyselinám NIE
 Odolnosť voči oleju NIE
 Odolnosť voči benzínu NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE**HRÚBKA**

| | |
|--------|--------------|
| 1 mm | (+/- 0,2 mm) |
| 1.5 mm | (+/- 0,2 mm) |
| 2 mm | (+/- 0,2 mm) |
| 3 mm | (+/- 0,3 mm) |
| 4 mm | (+/- 0,4 mm) |
| 5 mm | (+/- 0,5 mm) |
| 6 mm | (+/- 0,5 mm) |
| 8 mm | (+/- 0,6 mm) |
| 10 mm | (+/- 0,6 mm) |
| 12 mm | (+/- 1,0 mm) |
| 15 mm | (+/- 1,0 mm) |

ŠÍRKA

| | |
|---------|-------------|
| 1200 mm | (+/- 10 mm) |
| 1400 mm | (+/- 10 mm) |

DĹŽKA

| | |
|------|--------------|
| 20 m | (+/- 200 mm) |
| 10 m | (+/- 200 mm) |
| 5 m | (+/- 200 mm) |

POČET VLOŽIEK

| | |
|------------|------------------------|
| bez vložky | (pre hrúbky 1 - 15 mm) |
| | |
| 1 vložka | (pre hrúbky 2 - 15 mm) |
| | |
| 2 vložky | (pre hrúbky 3 - 15 mm) |