



GUMOTEX a. s. Břeclav	MATERIÁLOVÝ LIST PRYŽE PND 44-978-06			Číslo směsi: 8305	
Charakteristika: Butadiénakrylonitrilový kaučuk					
Vulkanizace	10 min.	Tlak	14,72 MPa	Teplota	160 °C
Fyzikálně-mechanické vlastnosti	Měrná jednotka	Hodnota	Tolerance	Poznámka	
Tvrдост	°Sh A	66/15 76/15	min. max.	každá směs ČSN ISO 7619-1	
Pevnost v tahu	MPa	10	min.	každá směs ČSN ISO 37	
Tažnost	%	200	min.	každá směs ČSN ISO 37	
Hustota	g/cm ³	1,30 1,25	max. min.	1x z výr. šarže ČSN 621405	
Barva pryže			černá		
Poznámka: 2500-59					
Datum: 14. června 2010	Vypracoval : Ing. V. Šušňová 		GUMOTEX , akciová společnost Mládežnická 3A, čp. 3062 690 75 Břeclav Ředitel OZ 3: Ing. R. Machát 		
Schváleno dne :	Odběratel :		Razítko a podpis :		