

TESNIAČA DOSKA NA MECHANICKÉ  
NAMÁHANIE 7749 — SBR

70 +/- 5 **Sh A** 10 **MPa** 1,19 **g/cm<sup>3</sup>** 300 **%** -25 - +80 **°C** 1-15 **mm**  
 TVRDOSŤ PEVNOSŤ V ŤAHU HUSTOTA ŤAŽNOSŤ TEPLOTNÝ ROZSAH HRÚBKA

Tesniaca doska na všeobecné použitie s pridanou vlastnosťou zvýšenej pevnosti v ťahu. Vhodná do prostredia bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR s rôznymi chemickými a fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks).



## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia NIE  
 Odolnosť voči ozónu NIE  
 Odolnosť voči UV žiareniu NIE  
 Odolnosť voči zásadám MIERNE ODOLNÁ  
 Odolnosť voči kyselinám MIERNE ODOLNÁ  
 Odolnosť voči oleju NIE  
 Odolnosť voči benzínu NIE

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)
POČET VLOŽIEK	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)