

	Technické trubičky LDPE - sekané						
Charakter výrobku	Technické trubičky LDPE - navíjené jsou vyrobeny z nízkohustotního polyetylenu LDPE. Vyrábějí se v barvě přírodní.						
Rozsah použití	Jsou určeny pro přímý styk s potravinami. Nesplňují žádnou potravinářskou normu (FDA, BfR atd.). Odolnost chemikáliím je nutno předem konzultovat a ověřit. Nejsou určeny k dopravě oleje a benzínu. Ideální prac. teplota použití +5 až +40°C. Při vyšších teplotách trubičky měknou a snižuje se poruchový tlak. Při nižších teplotách materiál tuhne a křehne. Hraníční teploty jsou -10°C/+60°C.						
Údaje pro objednávku	Rozměr: řídicí údaj je vnější průměr/vnitřní průměr Množství: m Barva: přírodní						
Vlastnosti	Mez pevnosti v tahu min 11MPa ISO 527 Hustota..... 0,917-0,922 g/cm ³ ISO 1183 Teplota měknutí Vicat Min 93°C ISO 306 Povrch trubiček musí být hladký, jednobarevný, bez nečistot a řez kolmý a bez otřepení. Materiál pro výrobu trubiček není ve smyslu zákona č.356/2003 Sb. Klasifikován jako nebezpečná látka.						
Rozměry	<table border="1"><thead><tr><th>Typ</th><th>Vnější ø (mm)</th><th>Tloušťka stěny min. (mm)</th></tr></thead><tbody><tr><td>12,7/9,5</td><td>12,7-12,9</td><td>1,6-1,8</td></tr></tbody></table>	Typ	Vnější ø (mm)	Tloušťka stěny min. (mm)	12,7/9,5	12,7-12,9	1,6-1,8
Typ	Vnější ø (mm)	Tloušťka stěny min. (mm)					
12,7/9,5	12,7-12,9	1,6-1,8					
Balení	Trubičky jsou dodávány navíjené v délce dle objednávky zákazníka a technických možností výrobce. Náviny jsou obaleny strečovou fólií po 200m a ukládány na paletu do celkové výšky palety max. 1,4m. Lze dohodnout jinak dle požadavků zákazníka a technických možností výrobce.						
Značení	Štítek s údajem název výrobku, rozměr, počet kusů a datum výroby.						