

Únor 2012

Art.Nr. 49503

Swift®hardener 9503

Dříve Vernetzer 500 AE

Použití: Swift®hardener 9503 se používá jako druhá složka se středně dlouhou reakční dobou pro lepidla s dobrou přilnavostí k pryžovým materiálům.

Technická data :	Báze:	izokyanát
	Barva:	hnědá
	Hustota:	ca 0,97 g/cm ³
	Čistič:	Helmitin®683/2
	Skladovatelnost:	cca 12 měsíců
	Podmínky pro skladování:	dobře uzavřené při teplotě nad 10°C
	Možnost poškození mrazem:	ano, krystalizuje při teplotách pod 10 °C
	Citlivý na vlhkost:	ano, skladovat v suchu
	Hořlavost:	ano
	Bezpečnostní list:	k dostání na požádání

- Pracovní postup:**
1. Lepidlo a tužidlo pečlivě smíchat, množství přidaného tužidla je závislé na typu lepidla a požadavcích (3-10%).
 2. Doba zpracovatelnosti závisí na typu použitého lepidla a může být mezi 2-24 hod.
 3. Přidáním tužidla Swift®hardener 9503 bude mít lepidlo lepší přilnavost, počáteční pevnost a odolnost proti vysokým teplotám a změkčovadlům.

Upozornění:

Tužidlo Swift®hardener 9503 obsahuje difenylmetan-4,4'-diizokyanát (MDI) a trifenylmetan-4,4'-4"-triizokyanát. Dbejte, prosím, následujících pokynů. Vysoce hořlavý, při vdechnutí zdraví škodlivý. Dráždí oči, dýchací orgány a pokožku. Je možná senzibilizace při vdechnutí. **Bezpečnostní rady:** Nádobu uchovávat na dobře větraném místě, vzdáleném od zdrojů ohně. Nekouřit. Nevdechovat výpary. Při styku s očima důkladně vypláchnout vodou a poradit se s lékařem. Při potřísnění pokožky ihned umýt vodou a mýdlem. Učinit opatření proti elektrostatickým výbojům.

K zvláštní pozornosti:

Naše údaje spočívají na zkušenostech v laboratoři a praxi. S ohledem na různost materiálů, zpracovatelských metod a místních zvyků, na které nemáme žádný vliv, nemůže být převzata žádná záruka, ani z hlediska patentového práva. Doporučujeme proto dostatečné vlastní pokusy. Ostatně poukazujeme na naše všeobecné obchodní podmínky.

Vydáním těchto technických informací ztrácejí všechny dříve vydané informace o výrobku a aplikaci svou platnost!