

Tolerance tloušťky u pryží Semperit

Nominální tloušťka pryže [mm]	Tolerance [mm]		
	Těsnící pryže	Designové a izolační rohože	Desky odolné proti opotřebení
0,5	+/- 0,2		
1,0	+/- 0,2		
1,5	+/- 0,2		
2,0	+/- 0,3		
2,5	+/- 0,3		
3,0	+/- 0,3	+/- 0,4	
4,0	+/- 0,3	+/- 0,4	
5,0	+/- 0,4	+/- 0,5	
6,0	+/- 0,4	+/- 0,5	+/- 0,5
8,0	+/- 0,7	+/- 0,8	+/- 0,8
10,0	+/- 0,7	+/- 0,8	+/- 0,8
12,0	+/- 0,8		+/- 1,0
15,0	+/- 0,8		+/- 1,0
20,0	+/- 1,0		+/- 1,4
25,0	+/- 1,25		+/- 1,75
30,0	+/- 1,5		+/- 2,1
35,0	+/- 1,75		+/- 2,45
40,0	+/- 2,0		+/- 2,8
45,0	+/- 2,25		+/- 3,15
50,0	+/- 2,5		+/- 3,5

Tolerance šířky pryže: +/- 2% ISO 3302 SW1
Tolerance délky: +/- 2%

* V případě nejasností se prosím dotazujte.