

Aplikace pryžových profilů se samolepící páskou a jejich skladování

Návod k použití:

Lepené povrchy musí být zbaveny nečistot, prachu, vlhkosti a separačních činidel. Pečlivě očistěte a odmastěte lepený povrch. Ustříhnete potřebnou délku těsnění, přiložte na místo určení, postupně odstraňujte ochranný papír a přilepujte. Důkladně přitlačte. V případě lepení na dřevo je možno použít hřebíčky pro dodatečnou fixaci.

Samolepící profil, který by měl být použit na vertikální případně horní aplikaci („vzhůru nohama“), nesmí být během instalace více jak 30 minut bez podpory.

Technické údaje lepidla: Scrim tape 01 3996X7X 22

Základní surovina: akrylové lepidlo
Nosič: polyesterová mřížka
Barva: transparentní
Pracovní teplota: -40°C / +120°C

Všeobecné vlastnosti:

Standardně se jedná se o lepidlo pro montážní účely, nelze používat jako permanentní lepidlo.
Pro zajištění trvanlivosti nalepení se doporučuje fixovat těsnění k podkladu mechanicky. Lepidlo je určeno pro jednostranné lepení pryžových profilů k podkladům specifikovaných v pokynech pro zpracování.

Pokyny pro zpracování:

Lepidlo po aplikaci smí přijít do styku s těmito látkami: vzduch, voda, dřevo, pryž, neměkčené PVC, textil a nátěrové hmoty.

Vzájemné působení lepidla a nátěrových hmot, plastů a neměkčeného PVC je nutno odzkoušet za skutečných podmínek. Přílnavost lepidla může být ovlivněna migrací olejů a změkčovadel. Lepidlo není odolné působení olejů, změkčovadel, organických rozpouštědel, kyselin a zásad.

Skladování:

Vlastnosti lepidla / samolepící pásky mohou být během skladování ovlivněny UV zářením a teplotou. Při skladování je nutné udržovat materiál navinutý tak, jak byl dodán, a to až do doby použití. V opačném případě může dojít k odlepení podkladového papíru, což může způsobit předčasné vyschnutí lepidla. Doporučená skladovací teplota je v rozsahu od 18 do 30°C s max. relativní vlhkostí 60%. Při skladovací teplotě nižší než 10 ° C je před použitím doporučeno ponechat profil s páskou stabilizovat na okolní teplotu. Nejlepší teplota pro aplikaci samolepícího profilu se pohybuje v rozmezí 18 až 30°C v suchém prostředí.

Funkčnost uskladněného profilu s lepicí páskou není trvalá. Odolnost proti stárnutí (tj. doba, po kterou páska udržuje funkční úroveň adheze) se uvažuje 12 měsíců od data výroby za předpokladu, že jsou dodrženy podmínky skladování. Sluneční záření, teplota a vlhkost jsou látky podporující stárnutí, resp. dobu použitelnosti.